

**ENEL PRODUZIONE ELENCO CICLI CAMERINI OMOLOGATI**

Specifica tecnica 9X00030EIQPP080 e successive revisioni

Specifica tecnica 7009G00796 e successive revisioni

**CICLO 4 Clorocaucchiù alchidico con fondo zincante inorganico per superfici ferrose in ambiente aggressivo.**

P28	RUSTOP MP400	75 µm
P8	GRIFOS CRTP/d	30 µm
P9	GRIFOS CRT/d	30 µm

**CICLO 5 Clorocaucchiù alchidico con fondo zincante epossidico per ritocchi dei cicli C4 e C57.**

P34	EPOGRIFOS Zn/d Grigio	35 µm
P34	EPOGRIFOS Zn/d Grigio	35 µm
P8	GRIFOS CRTP/d	30 µm
P9	GRIFOS CRT/d	30 µm

**CICLO 7 Segnalazione di ostacolo al volo aereo ciminiere in cemento.**

P27	EPOGRIFOS T/d	q. n.
P16	EPOGRIFOS F43/d	100 µm
P36	ISOTONE/d	60 µm

**CICLO 8 Segnalazione di ostacolo al volo aereo ciminiere in acciaio.**

P22	EPOGRIFOS F44/d	40 µm
P19	EPOGRIFOS I 40/d Miox	50 µm
P36	ISOTONE/d	60 µm

**CICLO 9 Clorocaucchiù alchidico per rivestimenti. coibentazioni non bituminose.**

P10	STUCCO	q. n.
P9	GRIFOS CRT/d	30 µm
P9	GRIFOS CRT/d	30 µm

**CICLO 11 Clorocaucchiù puro per superfici ferrose ambiente poco aggressivo.**

P28	RUSTOP MP400	75 µm
P8	GRIFOS CRTP/d	30 µm

**CICLO 12 Clorocaucchiù puro per ritocchi del ciclo C11.**

P34	EPOGRIFOS Zn/d Grigio	35 µm
P34	EPOGRIFOS Zn/d Grigio	35 µm
P8	GRIFOS CRTP/d	30 µm

**CICLO 16 Epossicatramoso per superfici ferrose e cementizie immerse.**

P11	EPOGRIFOS ASA TAR/d11	180 µm
P11	EPOGRIFOS ASA TAR/d11	180 µm

**CICLO 17 Epossicatramoso a basso contenuto di solventi. In sostituzione al ciclo C16 per applicazioni in ambienti insufficientemente areati.**

P13	EPOGRIFOS ASA TAR BTS/d13	180 µm
P13	EPOGRIFOS ASA TAR BTS/d13	180 µm

**CICLO 18 Epossicatramoso per superfici ferrose in ambiente aggressivo.**

P28	RUSTOP MP400	75 µm
P12	EPOGRIFOS ASA TAR/d12	120 µm
P12	EPOGRIFOS ASA TAR/d12	120 µm



MARCA DEPOSITATA

**CAMERINI & C. srl**

FONDATA NEL 1922  
Capitale Sociale € 46.800,00 interamente versato  
Registro Imprese di Cremona n° 00131110199  
Via Cavatigozzi, 11  
26028 SESTO ED UNITI - FRAZ. CASANOVA (CR) Italy  
Tel 0372 710705 - 710707 - Fax 0372 710725  
[www.camerini.it](http://www.camerini.it) - e-mail: [info@camerini.it](mailto:info@camerini.it)  
REA N 77 - Codice Fiscale e Partita IVA 00131110199

**AZIENDA CON SISTEMA  
DI GESTIONE QUALITÀ  
CERTIFICATO DA DNV  
= ISO 9001 =**

**CICLO 19 Epossicatramoso per ritocchi del ciclo C18.**

P34	EPOGRIFOS Zn/d Grigio	35 µm
P34	EPOGRIFOS Zn/d Grigio	35 µm
P12	EPOGRIFOS ASA TAR/d12	120 µm
P12	EPOGRIFOS ASA TAR/d12	120 µm

**CICLO 20 Epossidico per superfici ferrose anche a contatto con soluzione e liquidi aggressivi.**

P22	EPOGRIFOS F44/d	40 µm
P14	EPOGRIFOS ASA BTS/d Finitura	150 µm

**CICLO 21 Epossidico a basso contenuto di solventi per superfici ferrose in ambiente aggressivo (anche per manutenzione di interno condotte forzate).**

P18	EPOGRIFOS ASA BTS/d Primer	50 µm
P41	EPOGRIFOS ASA/d Stucco	q. n.
P20	EPOGRIFOS ST/d Intermedio	50 µm
P15	EPOGRIFOS ASA BTS/d	250 µm

**CICLO 22 Clorocaucchiù alchidico per leghe leggere.**

P17	EPOGRIFOS F42/d	35 µm
P9	GRIFOS CRT/d	30 µm
P9	GRIFOS CRT/d	30 µm

**CICLO24 Epossidico a basso contenuto di solventi. In sostituzione del ciclo C20 per applicazioni in ambienti insufficientemente areati.**

P18	EPOGRIFOS ASA BTS/d Primer	50 µm
P15	EPOGRIFOS ASA BTS/d	250 µm

**CICLO 25 Epossidico per superfici ferrose anche in condizioni di immersione discontinua e/o occasionale in soluzioni aggressive (paratoie ecc.)**

P28	RUSTOP MP400	75 µm
P19	EPOGRIFOS I 40/d Miox	50 µm
P14	EPOGRIFOS ASA BTS/d Finitura	150 µm

**CICLO 26 Epossidico a basso contenuto di solventi. In sostituzione di C25 per applicazioni in ambienti insufficientemente areati (interno serbatoi, ecc.).**

P28	RUSTOP MP400	75 µm
P20	EPOGRIFOS ST/d Intermedio	50 µm
P15	EPOGRIFOS ASA BTS/d	250 µm

**CICLO 27 Epossidico per ritocchi del ciclo C25.**

P34	EPOGRIFOS Zn/d Grigio	35 µm
P34	EPOGRIFOS Zn/d Grigio	35 µm
P19	EPOGRIFOS I 40/d Miox	50 µm
P14	EPOGRIFOS ASA BTS/d Finitura	150 µm

**CICLO 28 Epossidico a basso contenuto di solventi per ritocchi del ciclo C26.**

P34	EPOGRIFOS Zn/d Grigio	35 µm
P34	EPOGRIFOS Zn/d Grigio	35 µm
P20	EPOGRIFOS ST/d Intermedio	50 µm
P15	EPOGRIFOS ASA BTS/d	250 µm



MARCA DEPOSITATA

**CAMERINI & C. srl**

FONDATA NEL 1922  
Capitale Sociale € 46.800,00 interamente versato  
Registro Imprese di Cremona n° 00131110199  
Via Cavatigozzi, 11  
26028 SESTO ED UNITI - FRAZ. CASANOVA (CR) Italy  
Tel 0372 710705 - 710707 - Fax 0372 710725  
[www.camerini.it](http://www.camerini.it) - e-mail: [info@camerini.it](mailto:info@camerini.it)  
REA N 77 - Codice Fiscale e Partita IVA 00131110199

**AZIENDA CON SISTEMA  
DI GESTIONE QUALITÀ  
CERTIFICATO DA DNV  
= ISO 9001 =**

**CICLO 29 Clorocaucchiù alchidico per superfici ferrose in ambiente mediamente aggressivo, adatto per la manutenzione.**

P33	FENSIL SP/d	40 µm
P9	GRIFOS CRT/d	30 µm
P9	GRIFOS CTR/d	30 µm

**CICLO 30 Clorocaucchiù alchidico per superfici ferrose in ambiente aggressivo, adatto per manutenzione.**

P33	FENSIL SP/d	40 µm
P33	FENSIL SP/d	40 µm
P9	GRIFOS CRT/d	30 µm
P9	GRIFOS CRT/d	30 µm

**CICLO 31 Clorocaucchiù alchidico per superfici ferrose in ambiente aggressivo, adatto per manutenzione.**

P22	EPOGRIFOS F44/d	40 µm
P9	GRIFOS CRT/d	30 µm
P9	GRIFOS CRT/d	30 µm

**CICLO 32 Idropittura lavabile per esterni.**

P32	STUCCO PER SUPERFICI MURARIE	q. n.
P26	TINSIL AC 22/d	30 µm
P26	TINSIL AC 22d	30 µm

**CICLO 33 Idropittura lavabile per interni.**

P32	STUCCO PER SUPERFICI MURARIE	q. n.
P44	TINSIL AC 21/d	30 µm
P44	TINSIL AC 21/d	30 µm

**CICLO 34 Idropittura traspirante per interni.**

P32	STUCCO PER SUPERFICI MURARIE	q. n.
P45	TINSIL TRASPIRANTE/d	30 µm
P45	TINSIL TRASPIRANTE/d	30 µm

**CICLO 38 Ciclo protettivo per legno.**

P24	GRIFOSINTEX T/d	30 µm
P24	GRIFOSINTEX T/d	30 µm

**CICLO 39 Impregnante,impermeabilizzante per legno.**

P31	GRIFOS IMP/d	30 µm
P31	GRIFOS IMP/d	30 µm

**CICLO 40 Fosfato di zinco per superfici ferrose in ambiente poco aggressivo (superficie interna del tetto serbatoi di combustibile, zone coibentate con temperature continue inferiori a 80°C).**

P33	FENSIL SP/d	40 µm
P33	FENSIL SP/d	40 µm

**CICLO 41 Poliuretano per superfici ferrose dove sono richieste elevate capacità anticorrosive e/o caratteristiche estetiche.**

P22	EPOGRIFOS F44/d	40 µm
P19	EPOGRIFOS I 40/d Miox	50 µm
P36	ISOTONE/d	60 µm

**CICLO 42 Poliuretano per superfici nuove zincate,in acciaio inox o alluminio.**

P17	EPOGRIFOS F42/d	35 µm
P36	ISOTONE/d	60 µm



MARCA DEPOSITATA

**CAMERINI & C. srl**

FONDATA NEL 1922  
Capitale Sociale € 46.800,00 interamente versato  
Registro Imprese di Cremona n° 00131110199  
Via Cavatigozzi, 11  
26028 SESTO ED UNITI - FRAZ. CASANOVA (CR) Italy  
Tel 0372 710705 - 710707 - Fax 0372 710725  
[www.camerini.it](http://www.camerini.it) - e-mail: [info@camerini.it](mailto:info@camerini.it)  
REA N 77 - Codice Fiscale e Partita IVA 00131110199

**AZIENDA CON SISTEMA  
DI GESTIONE QUALITÀ  
CERTIFICATO DA DNV  
= ISO 9001 =**

**CICLO 44 Rivestimento epossidico per conglomerato cementizio in ambienti aggressivi.**

P27	EPOGRIFOS T/d	q. n.
P16	EPOGRIFOS F43/d	100 µm
P14	EPOGRIFOS ASA BTS/d Finitura	150 µm

**CICLO 45 Epossicatramoso a basso contenuto di solventi per superfici interne del fondo serbatoi per un'altezza di m 1,5.**

P13	EPOGRIFOS ASA TAR BTS/d13	180 µm
-----	---------------------------	--------

**CICLO 46 Siliconico per superfici ferrose con temperatura di esercizio continuo fino a 200°C.**

P28	RUSTOP MP400	75 µm
P39	APIRAL 300/d	30 µm

**CICLO 47 Siliconico per superfici ferrose con temperatura di esercizio continuo fino a 400°C.**

P28	RUSTOP MP400	75 µm
P40	APIRAL 600/d	30 µm

**CICLO 48 Siliconico per ritocchi ciclo C46.**

P34	EPOGRIFOS Zn/d Grigio	35 µm
P34	EPOGRIFOS Zn/d Grigio	35 µm
P39	APIRAL 300/d	30 µm

**CICLO 53 Clorovinilico per superfici ferrose in ambiente aggressivo(in alternativa a C4 o C67).**

P28	RUSTOP MP400	75 µm
P23	EPOGRIFOS V/d	30 µm
P46	GRIFOS VHB/d	80 µm

**CICLO 54 Clorovinilico per ritocchi ciclo C53.**

P34	EPOGRIFOS Zn/d Grigio	35 µm
P34	EPOGRIFOS Zn/d Grigio	35 µm
P23	EPOGRIFOS V/d	30 µm
P46	GRIFOS VHB/d	80 µm

**CICLO 65 Cloroalchidico con fondo surface tolerant,per manutenzione ( in alternativa ai cicli C29 - C30 - 31).**

P65	EPOGRIFOS ST/d	150 µm
P9	GRIFOS CRT/d	30 µm

**CICLO 66 Poliuretano con fondo surface tolerant,per manutenzione (in alternativa ai cicli C65 - C29 - C30 - C31).**

P65	EPOGRIFOS ST/d	150 µm
P36	ISOTONE/d	60 µm



MARCA DEPOSITATA

**CAMERINI & C. srl**

FONDATA NEL 1922  
Capitale Sociale € 46.800,00 interamente versato  
Registro Imprese di Cremona n° 00131110199  
Via Cavatigozzi, 11  
26028 SESTO ED UNITI - FRAZ. CASANOVA (CR) Italy  
Tel 0372 710705 - 710707 - Fax 0372 710725  
[www.camerini.it](http://www.camerini.it) - e-mail: [info@camerini.it](mailto:info@camerini.it)  
REA N 77 - Codice Fiscale e Partita IVA 00131110199

**AZIENDA CON SISTEMA  
DI GESTIONE QUALITÀ  
CERTIFICATO DA DNV  
= ISO 9001 =**