

**TINSIL®AC22/d**

Tipo	Idropittura acrilica per esterni. Prodotto omologato ENEL.
Proprietà	Idropittura a base di resine acriliche pure, insaponificabile, resistente agli alcali, al lavaggio. Eccellente resistenza agli agenti atmosferici e ritenzione del colore.
Impiego	Superfici in muratura all'esterno di edifici.
Tipo di Supporto	Cemento, Intonaco civile, Stucco, Gesso, adeguatamente preparati.
Compatibilità con altri rivestimenti Fondi	Applicare direttamente sul supporto. Fissativo a solvente Fissativo all'acqua
<b>PROPRIETA' FISICHE</b>	
Peso Specifico	1500 ± 100 g/l
Solidi (vol. %)	46 ± 2
Resa Teorica	15 m <sup>2</sup> /l
COV	Di fornitura: 30 g/l
Direttiva 2004/42/CE D. Lgs. 161 – 27 Marzo 2006	Limite massimo 140 g/l
Aspetto del Film	Opaco
Colori Disponibili	Bianco, a richiesta.
Resistenza alla Temperatura	70°C Costante 90°C Saltuaria
Diluyente Consigliato	Acqua.
Misure di Sicurezza	Maneggiare con cura. Leggere attentamente le etichette di sicurezza presenti sulla confezione e consultare le schede di sicurezza del prodotto. Impedire il contatto con la pelle e con gli occhi ed evitare l'inalazione dei fumi. Non inghiottire. Indossare eventualmente opportuni indumenti protettivi quali: guanti, occhiali, maschere. Provvedere ad una adeguata aerazione dell'ambiente di lavoro. Nel caso di contatto con la pelle, lavare abbondantemente con acqua o idonei detersivi.



MARCA DEPOSITATA

**CAMERINI & C. srl**

FONDATA NEL 1922  
Capitale Sociale € 46.800,00 interamente versato  
Registro Imprese di Cremona n° 00131110199  
Via Cavatigozzi, 11  
26028 SESTO ED UNITI - FRAZ. CASANOVA (CR) Italy  
Tel 0372 710705 - 710707 - Fax 0372 710725  
[www.camerini.it](http://www.camerini.it) - e-mail: [info@camerini.it](mailto:info@camerini.it)  
REA N 77 - Codice Fiscale e Partita IVA 00131110199



**ISO 14001**



ISO 9001:2015

## ISTRUZIONI DI APPLICAZIONE

Preparazione della Superficie Superfici nuove	Rimuovere ogni traccia di sporco, unto, dalla superficie - SSPC SP1. Asportazione della polvere e materiali friabili non perfettamente aderenti al supporto. Eliminazione di eventuale sporco, unto, grasso.		
Superfici verniciate	Asportazione delle vecchie pitture e delle parti friabili incoerenti con spazzolatura e/o raschiatura seguita da accurata spolveratura. Eventuale applicazione di fissativo all'acqua o a solvente.		
Miscelazione	Prodotto monocomponente. Mescolare il prodotto per ottenere una consistenza uniforme.		
Diluizione	Diluire fino al 20% - 40% in peso con acqua.		
Metodo di Applicazione Nota	Rullo, Pennello, Spruzzo Convenzionale, Spruzzo Airless Utilizzare pennelli di setola naturale o un rullo di buona qualità a pelo corto applicando il prodotto a corsa piena evitando di ripassare.		
Apparecchiature a Spruzzo	Le seguenti caratteristiche sono da considerarsi idonee:		
	<b>Convenzionale</b>		<b>Airless</b>
	Diametro Ugello (Pollici)	0,046	Diametro Ugello (Pollici)
	Pressione Serbatoio (Kg/cm <sup>2</sup> )	0.7÷1.7	Rapporto Compressione
	Pressione Aria (Kg/cm <sup>2</sup> )	3.2÷4.5	Pressione di Uscita (Kg/cm <sup>2</sup> )
	Diluizione (%)	20÷40	Diluizione (%)
			0,016÷0.019
			30:1
			120÷140
			20÷40
Condizioni di Applicazione	Temperatura	+ 10°C ÷ + 80°C	
	Umidità Relativa	0% ÷ 85%	
Essiccazione e Ricopertura		<b>10°C</b>	<b>20°C</b>
	Profondità (h)	2 – 3	1 – 2
	Ricopertura Minimo (h)	6 – 12	2 – 3
	Indurimento finale (g) (*)	–	–
Durata a magazzino Nota	6 mesi Il tempo indicato è in riferimento alla confezione sigillata ed adeguatamente immagazzinata, lontana da fonti di calore e protetta dal gelo. Rispettare altresì i seguenti valori di stoccaggio: Temperatura 5°C ÷ 40°C Umidità 0% ÷ 95%		
Confezione Standard	Litri 10 – 20	Parte A	
Revisione	No. 01 del 01/2019		
Sostituisce	No. 01 del 01/2015		
Doc. Rif.	W01001400		

NOTA: I dati qui riportati, derivati dalle nostre prove ed esperienze, possono subire variazioni senza preavviso: essi vengono indicati a titolo informativo, pertanto prima della ordinazione del prodotto verniciante, del suo inserimento in capitolato o specific a tecnica è necessario contattare CAMERINI & C. per la conferma della attualità dei dati riportati. Poiché le condizioni d'uso dei prodotti vernicianti variano da caso a caso e comunque non avvengono sotto il nostro diretto controllo, non possiamo assumerci alcuna responsabilità per eventuali danni diretti ed indiretti che si possono verificare durante l'impiego. Pertanto, CAMERINI & C. non rilascia alcuna garanzia, salvo diversa specifica pattuizione scritta, circa il comportamento e/o prestazione nel tempo dei prodotti applicati.